



A&C GROUP INDUSTRIES

TUBE PEHD RAINURES

TUBE PEHD Pour Reseau Telecommunication

NORMES DE REFERENCE ISO 4427-2 EN 12201-2

PRESSION NOMINALE: PN12.5-PN16

CONDITIONNEMENT : EN COURONNE DE 500ML JUSQU'AU 40, ET EN BARRE DE 100ML A PARTIR DU 63.

FICHE TECHNIQUE

Caractéristique	Methodes D'Essais	Exigence
Aspect	ISO 4427-2 EN 12201-2	Bon aspect
Dimension	ISO 4427-2 EN 12201-2	Dans les tolerances
Masse volumique	ISO 1183	≥947Kg/m3 mesurée sur le polymère de base
Indice de fluidité	ISO 1133	0.2-1.4g/10 min
Teneur en noir de carbone	ISO 6964	2-2.5%(en masse)
Dispersion du noir de carbone	ISO 18553	NOTE≤3
Stabilité à l'oxydation(à200)	ISO 11357-6 EN 728	Temps d'induction a l'oxydyne >20 min
Retrait à chaud	ISO 2505 EN 743	≤3%
Allongementà la rupture	ISO 6259-1 ISO 6259-3	≥350%
Resistance à la pression hydraulique	ISO 1167	PE 100 20°C.-Contraint=12.4MPa Temps de rupture≥100h 80°C.-Contraint=5.40MPa Temps de rupture≥165h 80°C.-Contraint=5.00MPa Temps de rupture≥1000h
Tenue à la fissuration lente en milieu tenso-actif	ISO 13480	Vitesse de propagation de la fissure≤15mm/24h pas de fissure ou déchirure
Résistance aux chocs	EN 50086-2-4	Pas de fissure
Résistance à l'écrasement	EN 50086-2-4	F>450N

Adresse: Zone Industrielle Essenia2 Classe 1 lot 13 – Oran Algerie

Contact: 00213 (0) 41617033 00213 (0) 561658888

Email:sarl.acgroup@gmail.com